

LAMPIRAN

MODULUS				
CONTROL	A	B	C	
MPa	MPa	MPa	MPa	
918,86	809,7	500,69	1094,37	
972,19	1226,17	431,01	1634,30	
1092,59	1283,15	555,29	925,78	
1018,41	1158,96	1013,28	1136,21	
1286,19	688,16	846,72	1240,60	
AVG	1057,648	1033,228	669,398	1206,252
STDEV	142,7910961	266,7081	249,0029	264,8079

TEGANGAN MAKSIMUM				
CONTROL	A	B	C	
MPa	MPa	MPa	MPa	
47,68	48,55	48,00	49,04	
47,04	50,11	48,86	49,61	
47,53	47,91	49,14	49,26	
47,86	49,48	48,43	49,78	
48,01	50,25	49,82	49,88	
AVG	47,624	49,26	48,85	49,514
STDEV	0,373403267	1,009653	0,693542	0,354655

REGANGAN				
CONTROL	A	B	C	
%	%	%	%	
3,42	3,15	3,33	3,05	
3,06	2,93	3,51	2,80	
3,21	2,87	3,34	2,91	
3,20	2,95	2,93	2,93	
2,98	3,21	3,02	2,83	
AVG	3,174	3,022	3,226	2,904
STDEV	0,168166584	0,148728	0,242136	0,097877



**UNIVERSITAS DARMA PERSADA
UPT PERPUSTAKAAN**

Gedung Rektorat Lantai 3,
Jl. Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa – Jakarta Timur 13450

**SURAT KETERANGAN
HASIL PENGECEKAN TURNITIN**

UPT Perpustakaan Universitas Darma Persada menerangkan telah selesai melakukan pemeriksaan duplikasi/*similarity* menggunakan perangkat lunak Turnitin terhadap hasil karya sebagai berikut:

Judul : Pengaruh Annealing Post-Processing Terhadap Kekuatan Tarik PLA
Hasil Cetak 3D
Penulis : Naomi Melva Mariana Sirait
NIM : 2022250026
Tgl pemeriksaan : 20 Februari 2026

Dengan hasil Tingkat Kesamaan (*similarity index*) 17%

Demikian Surat Keterangan kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Februari 2026

Ka.UPT Perpustakaan Unsada

